

EXTRA

stěrková omítka



Č. výrobku
M742

Balení
Ve 25 kg pap. obalech.

Barevné odstíny
Bílá,
po vyschnutí.

Nejdůležitější vlastnosti

- Na savé i nesavé podklady
- Gletovaný povrch
- Velmi dobrá zpracovatelnost
- Možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

Použití a definice výrobku

- Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření nepohyblivých trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací **omítky EXTRA** spočívá v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Weber. Velmi vhodná pro renovaci štukatur jako modelová hmota.
- Suchá, vysrápková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.

Složení/technické údaje

- Důležitými složkami výrobku jsou jemně mleté plnivo, bílý cement, zušlechťující disperzní přísady.

Charakteristika	Hodnota
Zrnitost	0,2 mm
Přidrženost	0,3 N/mm ²
Difuze	$\mu < 17$
Pevnost v tlaku	CS IV
Reakce na oheň	A1



Podmínky pro zpracování

- Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Spotřeba

- cca 1 kg/m²
- Uvedená spotřeba je orientační a může se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Skladování

- 12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Všeobecné požadavky pro podklad

- Suchý, vyztužený, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy hmoty, volné části podkladu se musí odstranit. Stěrková omítka je vhodná pro každý pevný, savý i nesavý podklad a to pro venkovní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěrkování. Je možno ji vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivými trhlinami.

Aplikace

- Stěrková omítka EXTRA** se rozmíchá s čistou vodou v poměru cca 7,5 l/25 kg pytel (0,3 l/1 kg pytel) do stavu stěrkové hmoty. Nanášení se provádí na zcela suchý podklad bez předešlého navlhčení pomocí špachtle nebo nerezového hladítka. Povrch omítky lze gletovat. Styčné plochy a nerovnosti omítky se obrousí karborundovým bruslem nebo brusným papírem. Stěrková omítka je po vyschnutí bílá. Poměr vody se může zásadně měnit dle povětrnostních podmínek!

Podkladní nátěr

- Povrch se před nanášením stěrkové omítky **nepenetruje**. Nanáší se na suchý připravený podklad.

Ředění

- Stěrková omítka se rozmíchá v poměru 0,3 litru vody na 1 kg suché hmoty.

Použité nářadí

- Nerezové hladítko, nerezová špachtle, brusné hladítko.

Čištění

- Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním.

Upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
- Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.
- Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.
- Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**