

Popis

- **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** - je dvouvrstvá podstřešní hydroizolační membrána (DHV = doplňková hydroizolační vrstva) s velice odolnou vnější TPU/PUR hydroizolační vrstvou nové generace. Membrána má zvýšenou trvalou teplotní odolnost až do +100°C, díky výborným technickým vlastnostem splňuje nejvyšší třídu kvality na bednění UDB-A a na krokve USB-A. Odolává vůči působení běžných chemických impregnací dřeva, nepodléhá hnilobě, plísni apod.. Na roli jsou integrovány 2 aplikační pásy pro jednoduché a bezpečné slepení přesahů, mimo jiné zajišťující i výbornou větrotěsnost. Při provedení ve třídě těsnosti DHV 3 je použitelná po dobu až 6-ti týdnů pro funkci dočasného zakrytí střechy.

- **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** - je vhodná jako kontaktní i jako nekontaktní doplňková podstřešní hydroizolační membrána v šikmých střešních skladech, ale i jako větrozábrana s velice kvalitní větrotěsností (0,02 m3/m2.h.50Pa) ve skladech větraných fasád. Díky její robustnosti ji lze použít na plné difúzní bednění, ve styku s tepelnou izolací i volně na krokve/vazníky (při max. osové roteči 1,2 m). Lze pak využít celou výšku krokví pro tepelnou izolaci. Skladba membrány zajišťuje dobrou vodotěsnost při dešti, a to až pro třídu těsnosti DHV 3 (při použití systémových těsnících komponentů). Membrána dále splňuje třídu reakce na oheň E a má nízkou sráživost (< 1%). Minimální možný sklon střechy při použití JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP je 10°. Membrána je vhodná pro vytvoření tříd těsnosti DHV 6, DHV 5, DHV 4 a DHV 3.

- **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** - díky své vysoké paropropustnosti odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněná před deštěm, sněhem, prachem, vlhkostí i působením větru.

- **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** - je vhodná jako DHV pro instalaci v šikmých střešních systémech skládaných pálených, betonových, vláknocementových, plastových, keramických, břidlicových, bitumenových a plechových krytin aj. U větraných fasádních skladech pak jako větrozábrana a to u konstrukci bez trvalého působení UV záření skrz plochu vnějšího fasádního obkladu na membránu.



Systémové spojovací a těsnící komponenty

JUTADACH SP SUPER	Opravná páska jednostranně lepicí a páska k utěsnění prostupů (antény, potrubí, světlovody apod.)
JUTADACH TPK SUPER	Podtěsnění kontralí (při třídě těsnosti DHV 3, v úžlabí, při sklonu < 22°)
JUTADACH THK	Podtěsnění kontralí (při třídě těsnosti DHV 3, v úžlabí, při sklonu nad 17°)

Rozměry balení

Šířka membrány	1,5 m
Délka membrány	50 bm
Celkové množství	75 m²
Hmotnost role	cca 18 kg

Montáž

JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP se pokládá na pevný, rovný, čistý a suchý podklad. Pokládá se horizontálně přímo nakrokve nebo na difúzní bednění tak, aby nevznikly žádné faldy a sklady. Potisk směřuje ke střešní krytině. Montáž začíná okapu a postupně se pokládají další pásy směrem ke hřebeni. Přesah pásů horizontální i vertikální je pro vodotěsné napojení 15 cm (dle značkovací pásy na membráně). Překrytí vodotěsně spojte integrovanými páskami, délková (vertikální) napojení provádějte vždy pod kontralatěmi. Pokud je to možné, minimalizujte počet délkových napojení pásů membrány použitím celých rolí. **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** se ke konstrukci připevňuje sponkami mechanické sešíváčky nebo nekorodujícími hřebíky s plochou hlavou, a to vždy pouze v místě přesahu ve spodní vrstvě membrány, vždy nad místem spojením pásů. Veškerá napojení a utěsnění prostupů proveďte páskou **JUTADACH SP SUPER**.

Membrána se k nosné konstrukci zajistí kontralatěmi, které se (v úžlabí, při sklonu < 22° a při DHV 3) podtěsní páskou **JUTADACH TPK SUPER** nebo samonapěňovací hmotou **JUTADACH THK**. Výška ventilační mezery je rovna výšce kontralaty (určí se podle sklonu střechy a typu krytiny). Prostor mezi membránou a střešními latěmi umožňuje odtok vody po membráně a odvětrání vlhkosti z konstrukce. Laťování (nebo bednění) pro střešní krytinu se připevní ke kontralatím. Pokud se **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** používá v konstrukci s chemicky impregnovanými krokvemi, plným bedněním nebo kontralatěmi, montáž lze provést aniž dojde k úplnému zaschnutí nátěru. Pozor na vypracování detailů. Je nutné odstranit veškeré překážky, které by bránily odtoku vody po membráně. Vertikální přesahy (spoje) doporučujeme provádět pouze pod kontralatěmi (nosným roštem obkladu). Zakrytí membrány střešní krytinou se doporučuje co nejdříve. Další montážní dispozice jsou uvedeny na www.juta.cz v aktuálním Aplikačním manuálu a v technické knihovně JUTA a.s..

240 g/m²
Plošná hmotnost

A
Třída kvality

W1
Vodotěsnost

+ 100 °C
Teplotní odolnost

30 let
Záruka

☒
Chemická impregnace

0,15 m
Sd (paropropustnost)

300/360 N/5cm
Pevnost podélná/příčná