

**Definice výrobku****Barva****Použití****Technická data****Interní****Začátek formuláře****Záruka****Skladování****Dodavatel**

Weber. BE 14 je příčně i podélně elastický izolační pás vyrobený z polyetylénu kaširovaný textilním roumem, termoplastické elastomery, odolné proti stárnutí. Lemovaný síťovinou.

Žlutá.

Těsnění páska, které se použije na obklady a dlažbu nebo přírodními kameny, pro pružné utěsnění dilatačních spár, koutů, rohů a prostupů. Vhodná pro střední až vysoké zatížení netlakovou vodou v interiéru (např. domácí koupelny a sprchy – a to jak domácí i veřejné). Dokonale přilne k hydroizolačním hmotám Weber, jako např. **Terizol, Akryzol**.

Celková šíře/Povrchová úprava120 mm/70 + 40 mm
 Celková tloušťka0,93 mm
 Hmotnost materiálu (cca.)46 g/m
 Odolnost proti teplotě min./Max. - 30 °C/+ 90 °C
 Délka na roli 50 m, 10 m
 Fyzikální vlastnosti: Trhací tlakmax. > 4,0 bar

Breaking zatížení podélné DIN EN ISO 527-3187 N/15 mm
 Breaking zatížení boční DIN EN ISO 527-334 N/15 mm
 Rozšíření přestávka podélná DIN EN ISO 527-334 %
 Rozšíření přestávka boční DIN EN ISO 527-3105 %

Odolnost vůči tlaku vody> 1 bar
 Odolnost proti UV zářeníMin. < 500 h

Chemické vlastnosti: Odolnost pro následujících chemikálií – Odolná +

Kyselina chlorovodíková 3 %

interní

+

Kyselina sírová 35 %

interní

+

Kyselina citronová 100 g/l

interní

+

Kyselina mléčná 5 %

interní

+

Hydroxidu draselného 3 %/20 %

interní

+ / 0

Chlornan sodný 0,3 g/l

interní

+

Slaná voda (20 g/l Mořská voda sůl)

interní

+

5 let záruka na zaručených vlastnostech produktu.

V chladu a suchu, chránit před slunečním zářením, spotřebujte do 24 měsíců od jejich obdržení.

Výše uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty. Technické údaje a aplikační instrukce jsou založena na našich zkušenostech a současném stavu znalostí.

Sait-Gobain Construction Product CZ a.s.

Divize WEBER

Radiová 364/3

102 00 PRAHA 10