

Štuková omítka

Štuková omítka k okamžitému použití



Nejdůležitější vlastnosti

- o připraveno ihned k použití
- o snadná aplikace
- o pro celoplošnou aplikaci
- o použití v interiéru i exteriéru



Označení
WEBERSTUK 9
WEBERSTUK 15
WEBERSTUK 30



Balení
9; 15; 30 kg

Barva
Šedo-bílá

* obrázek výrobku je pouze ilustrační



Použití a definice výrobku

- ▷ Určena ke štukování vnitřních a vnějších stěn.
- ▷ **Štuková omítka** je určena pro vytvoření štukového povrchu na jádrových omítkách nebo panelových stěnách bytových domů. Je určena také k rekonstrukci starých omítek nebo na povrchy z pórobetonu, betonu a sádkokartonu. Zejména vhodná pro rekonstrukci panelových bytů pro povrchové struktury sjednocení stěn a stropů. Na omítku lze aplikovat interiérové a fasádní barvy.

Rady, tipy, upozornění

- ▷ Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
- ▷ Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Spotřeba

- ▷ 1,5–2 kg/m² v závislosti na aplikované tloušťce.

Složení/technická data

Směs hydroxidu vápenatého a písku s přidavkem aditiv.

Všeobecné požadavky na podklad

Doporučená teplota vzduchu a podkladu pro aplikaci musí být více než +5 °C. Podklad je před nanášením potřebné vyrovnat standardním způsobem (vyplnit spáry, odstranit nežádoucí výčnělky a opravit poškozená místa), očistit od nečistoty, prachu a navlhčit. V případě styku omítky s kovovými částmi je potřebné na tyto aplikovat antikorozi náterem. Při savých a nesouvislých podkladech a velmi hladkých panelech je potřeba povrch sjednotit pomocí penetračního náteru **weberpodklad A**.

Pokyny pro zpracování:

Štukovou omítku je před použitím potřebné promíchat, ručně nebo pomocí elektrického míchadla. Popřípadě lze i lehce zavlhčit vodou. **Štukovou omítku** nanášíme na stěny a stropy ručně nerezovým hladítkem ve vrstvě cca 1–1,5 mm a po zavadnutí cca 20 min. povrch kruživým pohybem dorovnáme navlhčenou plstěnou nebo molitanovou stěrkou. Aplikaci náteru je možné provádět na vyzrálý povrch nejdříve po 3–4 týdnech.

Nářadí

Nerezové hladítko, plstěná nebo molitanová stěrka.

Čištění

Vodou, po zaschnutí mechanicky, dočištění nářadí nebo povrchu provedeme výrobkem Weber, **Odstraňovač cementu**.

Balení

9/15/30 kg PE obaly (vyrobeny z 50% recyklovaného plastu).
9 kg – 72 ks/paleta; 15 kg – 44 ks/paleta; 30 kg – 24 ks/paleta.

Skladování

Expirační lhůta 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Skladovat a přepravovat v originálním uzavřeném balení při teplotě od +5 °C do +25 °C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT!** Po otevření spotřebujte.

Upozornění

Veškeré údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Weber nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným použitím výrobku.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Nespotřebovaný výrobek a jeho obal uložte na povolenou skládku odpadů.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Blíží informace ohledně likvidace a bezpečnosti při manipulaci, skladování a dopravě naleznete na etiketě nebo v bezpečnostním listu ke stažení na www.cz.weber.

