

weberbat rapid

rychlý cementový podlahový potěr
vyztužený vláknem pro ruční zpracování



Č. výrobku
BP 435

Balení
Ve 25 kg papírových
obalech,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Barva
Šedá



OBLAST
POUŽITÍ



VHODNÉ PRO
VODNÍ PODLAHOVÁ
VYTÁPĚNÍ



RYCHLE
TUHNOUCÍ



OBSAHUJE
VÝZTUŽNÁ
VLÁKNA

Nejdůležitější vlastnosti

- Pro aplikační tloušťky
15–100 mm jako připojený potěr,
40–100 mm jako samonosný potěr
- Pochůznost po 2 hodinách
- Aplikace dalších vrstev po 24 hodinách

Použití a definice výrobku

- Jednosložková rychlá cementová podlahová hmota vyztužená vláknem pro ruční zpracování. Podlahová hmota je určena pro provádění vyrovnávacích vrstev vnitřních i vnějších připojených či plovoucích potěrů v tloušťce 15–100 mm. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.
- Hmotu lze použít pro klasické vyrovnávací a spádové vrstvy i jako podlahový potěr na teplovodní podlahové vytápění s minimálním krytím 40 mm.



Technická data

- zrnitost směsi 4 mm
- doba zpracovatelnosti 20 minut

Všeobecné požadavky na podklad

- Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním náterem.

Podmínky pro zpracování

- Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu nad 25 °C nepoužívat.

Podkladní nátěr

- Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.
- Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný, nebo epoxidovým přednátěrem **webersys epox podklad** zapískovaným **křemičitým pískem**.

Popis zpracování

- Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 3,1–3,3 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky) případně stavební míchačky. Doba míchání je 2 minuty. Doba zpracovatelnosti je pouze max. 20 minut.

Nářadí

- Dřevěné nebo ocelové, případně novodurové hladítko, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka případně stavební míchačka.

Čištění

- Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Spotřeba

- suchá směs na 1 m³ hmoty: cca 1 950 kg
- suchá směs cca 18–21 kg/m²/1 cm tl.

Záměsová voda

- 3,1–3,3 l/25 kg pytel

Systémové výrobky

weberpodklad A – podkladní nátěr

Číslo výrobku

NPA 100

Zpracování**Příprava**

- 1 Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 20 minut. Aplikovanou hmotu upravíme dřevěným nebo nerezovým hladítkem.

Aplikace

- 2 Hmota se nanáší na připravený podklad (případně do srovnávacích lišt). Hmota se aplikuje v tloušťce vrstvy od 15 mm do 100 mm.
- 3 Povrch se zarovná do roviny stahovací latí nebo vibrační lištou s následným zahlazením povrchu hladítkem. Podle prostředí, ve kterém byla směs aplikována, se provádí její ošetřování (krojení vodou). Podlaha je pochůzná po 2 hodinách.

Doporučená doba pokládky cementových hydroizolačních stěrek a dlažby**Cementová hydroizolační stěrka****(terizol):** Po 24 hodinách**Dlažby:** Po 24 hodinách**Poznámka**

Věnujte pozornost přípravě a penetraci podkladu. Podle potřeby provádějte vlhčení aplikované plochy.

**CE parametry**

	Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8
	BP 435 053/2013 11 plastifikátorem a vlákny modifikovaný
	CT-C30-F6 cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách
	EN 13813
Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	A1 _{fl}
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodní páry	NPD
Pevnost v tlaku	C 30
Pevnost v tahu za ohybu	F6
Přidržitost	NPD
Odolnost proti ohrusu	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Teplotní odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD

Výrobek je nad rámec normy ČSN EN 13 813 testován na mrazuvzdornost a je použitelný i v exteriéru.

Skladování

- 6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.
- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**