

Nejdůležitější vlastnosti: vytvrzuje bez smršťování • pro širokou škálu krytin • dobrá přilnavost • vynikající vlastnosti zpracování • EMICODE EC 1 PLUS • velmi nízké emise • GISCODE D1 – bez rozpouštědel • vhodné pro podlahové vytápění • vhodné pro zátěž kolečkovou židli podle DIN EN 12529

Definice výrobku	weberfloor 4817 je průmyslově vyráběné lepidlo na finální podlahové krytiny, které lze použít pro lepení PVC, vinyly, lina a koberců.
Barva	Bílá.
Oblast použití	• PVC krytiny homogenní / heterogenní v pásech. • Krytiny linolea v pásech do tloušťky 2,5 mm. • Vinylové dílce. • Textilní koberce. weberfloor 4817 je průmyslově vyráběné lepidlo na finální podlahové krytiny, které lze použít pro lepení PVC, vinyly, lina a koberců. Používejte uvnitř.
Všeobecné požadavky pro podklad	Na standardizovaných, rovných površích, na savých i nesavých podkladech, beton, cementové samonivelační stěrce (např. weberfloor 4150 , weberfloor 4160 , weberfloor fiber), na tmelech a vyrovnávacích vrstvách. Na savé podklady, které odpovídají normám.
Příprava podkladu	Podklad musí být stabilní, suchý, bez trhlin, bez vrstev snižujících přilnavost a vhodný k lepení. Před nanesením lepidla doporučujeme plochu vyspravit materiálem weberbat opravnou hmotou včetně srovnání podkladu nivelačními hmotami řady weberfloor . Podklad musí být zkontrolován v souladu s aktuálně platnými normami.
Zpracování	Lepidlo musí být před použitím dobře promícháno a poté rovnoměrně naneseno vhodným zubovým hladítkem na podklad. Zamezte vzniku hnízd lepidla. Nanášejte pouze tolik lepidla, kolik lze během otevřené doby pokrýt. Na PVC a CV krytiny použijte zubovou stěrku (TKB), např. A1 / A2. Textilní podlahové krytiny (např. kuličková příze) a linoleové podlahové krytiny používejte zubovou stěrku (TKB), např. B1 / B2. Po dostatečné době odvětrání položte podlahovou krytinu do lepicí vrstvy a rovnoměrně ji přitlačte, musí se dosáhnout úplného spojení. Podlahovinu dostatečně rovnoměrně zatlačte do lože lepidla tak, aby se docílilo dokonalého přilepení bez puchýřů. Podlahové krytiny lze svařovat / injektovat až po dosažení dostatečné přilnavosti. Nářadí lze čistit vodou, dokud lepidlo zcela neztvrdlo.
Spotřeba	Cca 200 – 550 g / m ² (v závislosti na podlahové krytině, podkladu a zubové stěrce). Nanášení zubovou stěrkou (TKB), např. A1 / A2 / B1 / B2.
Balení	Kbelík 13 kg.
Použití	Interiér.
Technická data	Doba odvětránícca 5 – 25 minut Otevřená dobacca 25 minut Plně zatížitelný (konečná pevnost)po cca 24 hodinách Svary / spojovací švypo cca 24 hodinách Teplotní odolnost (skladování)5 °C – 30 °C Teplota zpracování (vzduch v místnosti)nejméně 18 °C Teplota zpracování (podklad)nejméně 15 °C Konzistence střední viskozity
Obecná informace	Relativní vlhkost během zpracování a sušení: 40 – 65 %; max. 75 %. Před zpracováním přizpůsobte materiál a podlahovou krytinu klimatu místnosti. Doba odvětrání, doba otevření a doba tuhnutí závisí na teplotě (vzduch v místnosti a podklad), relativní vlhkosti, nasákavosti podkladu, podlahové krytiny a množství lepidla. Materiál je citlivý na mráz. Je nutné dodržovat technické listy pro použité krytiny a výrobky. Otevřené balení znovu těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte. Je třeba dodržovat obecně uznávaná obchodní pravidla a technologie pro podlahové krytiny a příslušné národní normy. Na novou podlahu nepokládejte těžké předměty ani jimi nepohybujte, dokud lepidlo zcela nevytvrdně. Chraňte před slunečním zářením a před vysokými teplotami.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušenosti z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Skladování	15 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.