

Nejdůležitější vlastnosti: všestranně použitelný • velmi vysoká počáteční a konečná pevnost • nedochází k výkvětům • vhodný pro vnitřní i vnější prostředí • brzy zatížitelný • je pochůzný po cca 30 minutách

Definice výrobku	weberrep 760 je rychle tvrdnoucí přísada, slučitelná dle EN 197 se všemi cementy.		
Složení	Anorganická kombinace pojiva, plniva a přísad. Vysoká tekutost.		
Barva	Cementově šedá.		
Použití	weberrep 760 je zvlášť všestranný rychlý cement pro betonové panely, umělý kámen, omítku, potěr nebo zdivo. Je ideální pro rychlé uzavření děr, ke zpevnění obezdívek atd. Vhodný k utěsnění prosakujících míst ve sklepech, podzemních chodbách, šachtách apod.		
Technické parametry	Teplota při zpracování		>1 °C
	Pevnost v ohybu	po 28 dnech	10,4 N/mm²
	Pevnost v ohybu	po 1 dnu	10,1 N/mm²
	Pevnost v tlaku	po 60 min.	15 N/mm²
	Pevnost v tlaku	po 1 dnu	40,3 N/mm²
	Pevnost v tlaku	po 28 dnech	54,1 N/mm²
	Sypná hustota prášku		1 300 kg/m³
	Doba zpracování	3 až 8 min., podle teploty	
Příprava podkladu	Čistý, savý, dostatečně nosný podklad bez volných částic důkladně předem navlhčete.		
Pokyny pro zpracování	Postup míchání Spotřeba vody: 3,7 lt/balení (25 kg) při +30 °C; 4,4 lt/balení (25 kg) při +5 °C. Mísicí poměr dle požadované konzistence: weberrep 760 zředte vodou v poměru 1 : 2 až 1 : 3. Materiál se musí rychle smíchat. Množství směsi musí odpovídat době zpracování (8 min.). Při namíchávání zvolte odpovídající množství vody. Při teplotách nižších než + 5 °C se doporučuje smíchat výrobek s teplou vodou, aby se nebránilo rychlému tvrdnutí. Utěsnění prosakujících míst 3 díly materiálu weberrep 760 smíchejte s 1 dílem vody tak, aby vznikla plastická až tuhá malta. Místo poškození vydlebejte ve tvaru rybiny co možná nejvíce do hloubky a maltu vtlačte pomocí zednické lžice. Přítlak zednické lžice udržujte tak dlouho, dokud malta nezavadne. Vytvoření licích forem Smícháním 2 dílů weberrep 760 s 1 dílem vody se získá řídká licí hmota. Oprava betonových dílů a betonových panelů 2 až 3 díly weberrep 760 se zředí s 1 až 3 díly ostrého písku a přidáním vody se namíchá tak, aby vznikla plastická malta. Poté naneste opravnou maltu. Zpracování cementových omítek na vlhkém a nesavém podkladu Přidáním cca 15 až 20 hmot. % materiálu weberrep 760 k hotové namíchané omítkě. Tím se dosáhne okamžitě zvýšení pevnosti a vodotěsnosti.		
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.		
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!		
Nářadí	Zednická lžice.		
Čištění	Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.		
Upozornění	Rychle tuhnoucí cement se nesmí míchat, ani přijít do styku, se sádrou. Neželezné kovy, jako je zinek, olovo, měď nebo hliník, nesmí přijít do přímého styku s kotvicí maltou. Neželezné kovy se za účelem ochrany předem opatří krycím protikorozním nátěrem bez porů. Tvrdnutí závisí na teplotě a začíná přibližně po 3 až 8 minutách. Konec tvrdnutí se pohybuje od 12 do 15 minut. Vysoká pojivost výrobku umožňuje přidávat písek. Průběh tvrdnutí se tím téměř neprodlouží, pevnost se však přidáváním písku snižuje. Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20 °C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %.		

Použití	• Jako rychle tvrdnoucí přísada. • Všestranný pomocný stavební prostředek pro betonové konstrukce, omítky a podlahové potěry. • Vhodný k utěsnění prosakujících míst ve sklepech, podzemních chodbách, šachtách apod.								
Doba schnutí	Podle použití 12 minut až 24 hodin.								
Spotřeba	Podle použití: 0,8–1,8 kg/dm³.								
Balení	Obalové jednotky (VPE) <table><tr><td>Nádoba</td><td>Jednotka</td><td>VPE/paletu</td></tr><tr><td>Vědro</td><td>5 kg</td><td>90 věder</td></tr></table>			Nádoba	Jednotka	VPE/paletu	Vědro	5 kg	90 věder
Nádoba	Jednotka	VPE/paletu							
Vědro	5 kg	90 věder							
Skladování	Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 9 měsíců.								