CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120

POPIS VÝROBKU	Těžké a tuhé desky z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou jsou určené pro protipožární izolace vzduchotechnických potrubí. Desky obsahují netoxickou kamennou drť jako chladivo. Obsah kamenné drti zlepšuje protipožární vlastnosti výrobku.
CERTIFIKÁT	22 0588 V/AO
OBLAST POUŽITÍ	Desky CONLIT DUCTROCK jsou určeny pouze pro protipožární izolace ve schválených systémech požární ochrany staveb: ▪ protipožární izolace vzduchotechnických potrubí ▪ protipožární izolace potrubí pro odvod tepla a kouře ▪ požární dveře a vrata Pro lepení desek se používá systémové lepidlo CONLIT GLUE.
TECHNICKÉ PARAMETRY	Třída reakce na oheň A1
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	Desky CONLIT DUCTROCK jsou balené do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Jsou dodávány po ucelených paletách o rozměrech 1 500 × 1 000 × 1 330 mm. Balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Palety se skladují ve 3 vrstvách, dle podmínek skladování uvedených v aktuálním Katalogu výrobků a cen. Rozbalené balíky z palety musí být skladovány na suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

výrobek	délka	šířka	tloušťka	počet desek na paletě	m^2 na paletě
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[m^2]
CONLIT DUCTROCK 60	1 500	1 000	60	20	30
CONLIT DUCTROCK 90	1 500	1 000	60	20	30
CONLIT DUCTROCK 120	1 500	1 000	60	20	30

Lepidlo CONLIT GLUE

POPIS VÝROBKU	Systémové lepidlo CONLIT GLUE Systémové lepidlo na bázi kaolínu a křemičitanu sodného.	
OBLAST POUŽITÍ	Systémové lepidlo je určeno pro spojování a lepení desek CONLIT DUCTROCK 60, CONLIT DUCTROCK 90 a CONLIT DUCTROCK 120.	
HMOTNOST BALENÍ	20 kg	
VLASTNOSTI	Doba tuhnutí lepidla	8 +16 hodin
	Orientační spotřeba	0,5 kg/m^2 celkové výměry izolace při nanesení 2 mm vrstvy.

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
www.rockwool.cz