

TECHROCK 40 FB1

TECHNICKÝ LIST

POPIS VÝROBKU	Nehořlavé desky z kamenné vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextilií pro izolaci technologických zařízení.			
KÓD VÝROBKU	MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-MU1			
NORMA	EN 14303:2009+A1:2013			
CERTIFIKÁT CE	1415-CPR-6-(C-41/2012)			
OBLAST POUŽITÍ	Nehořlavá izolace pro: - vzduchotechnická potrubí a klimatizace - absorpční tlumiče hluku do vzduchotechnických potrubí			
TECHNICKÉ PARAMETRY	Součinitel tepelné vodivosti			
	Teplota [°C]	10	100	250
	λ [W/mK]	0,037	0,054	0,106
	Třída reakce na oheň			A1
	Nejvyšší provozní teplota			250 °C
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	Desky TECHROCK 40 FB1 jsou balené do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Jsou dodávány po ucelených paletách o rozměrech 1 000 × 1 200 × 2 550 mm. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Palety se skladují max. ve 2 vrstvách na sobě, dle podmínek skladování uvedených v aktuálním Katalogu výrobků a cen. Rozbalené palety musí být skladovány v uzavřeném a suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM.			



délka	šířka	tloušťka	počet desek na paletě	počet m ² na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[m ²]
1 200	1 000	50	48	72
1 000	600	60	8	48
1 000	600	80	6	36

Výrobek je dodáván po ucelených paletách.

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému mu vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.