

VNITŘNÍ NÁTĚŘ



Č. výrobku  NVA
Balení  15 kg



Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Složení

Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickými pojivy a vápencovým plnivem.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice **weber color line** od roku 2013.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 20%. Krycí nátěr se provádí barvou ředěnou vodou maximálně do 10%. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2-4 hodiny, vždy po dokonalém zaschnutí předcházející vrstvy.

Sádrokarton včetně desek Rigips s technologií Activ'Air:

Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 5%. Krycí nátěr se provádí zpravidla barvou neředěnou.


Použitá nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.


Čištění

Použitá nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.


Použití

Barva je určena pro nátěry desek Rigips s technologií Activ'Air. Je vhodná také na sádrokartonové desky a ostatní běžné vhodné povrchy. 


Spotřeba

3-4 m² hotového nátěru/kg 
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.


Balení

V 15 kg PE obalech. 

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem. 

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Nátěr nelze doobjednávat na dřívě vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. 

Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15-25°C. Vhodné ředění, spotřeba, vhodnost nářadí použitého k realizaci a případně barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



Nejdůležitější vlastnosti

- pro desky s technologií Activ'Air
- sněhobílý
- vysoce krytý
- velmi prodyšný
- otěruvzdorný
- tónovatelný
- atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

