

emulze na zvýšení přídržnosti



- sjednocuje nasákavost podkladu
- zlepšuje aplikaci na málo savé podklady
- umožňuje provedení břizolitu na staré podklady
- vzájemně spojuje vrstvy břizolitu při nerespektování tech. pauzy

definice výrobku

Přídavný komponent do omítky **weber.pral** pro zvýšení přilnavosti k podkladu a sjednocení savosti podkladu.

barevné odstíny

Mléčně bílá.

složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

technická data

Difúzně otevřená syntetická disperze + aditiva.

podmínky pro zpracování

V době zpracování musí být externí teplota min. +5 °C.

aplikace

Používá se jako přísada do břizolitové omítky **weber.pral** pro zvýšení přilnavosti k podkladu. Umožňuje vyšší adhezi k nesavým podkladům, současně při použití v penetrační vrstvě sjednocuje savost podkladu. Používá se zejména u nesavých nebo nestejně savých podkladů. Teplota v době



podkladní nátěr

Výrobek nelze použít jako penetrační nátěr.



ředění

1,5 l **ibofonu**/30 kg omítky **weber.pral**. Smícháním s čistou vodou – vytváří záměsovou vodu pro následnou přípravu omítky **weber.pral**. Používá se zejména v tzv. penetrační vrstvě. Dodatečné přidávání **ibofonu** do již namíchané směsi se nepovoluje!



nářadí

Čistá nádoba na vodu 100–200 l, míchadlo.



čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

aplikace



Používá se jako přísada do břizolitové omítky **weber.pral** pro zvýšení přilnavosti k podkladu. Umožňuje vyšší adhezi k nesavým podkladům, současně při použití v penetrační vrstvě sjednocuje savost podkladu. Používá se zejména u nesavých nebo nestejně savých podkladů. Teplota v době provádění omítky musí být min. +5 °C.



upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

systémové výrobky

název	číslo výrobku
weber.pral	OMM+č.barvy

název	spotřeba	číslo výrobku
ibofon	1,5 l/30 kg	D850 15

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

Ibofon umožňuje provedení břizolitu na staré podklady a vzájemně spojuje vrstvy břizolitu při nerespektování technické pauzy.

balení

V 15 kg PE kanystrech.

skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, temperovaných skladech. Nesmí zmraznout!

bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

