

Nejdůležitější vlastnosti

Elastické, 1 – komponentní MS – polymerní lepidlo bez obsahu ředidel pro pokládání parket • vysoce elastické přilepení parket • vysoká počáteční a konečná přilnavost

Definice výrobku

Neobsahuje ředidla • Snadno zpracovatelné • S dobrou počáteční přilnavostí • Se širokým spektrem použití • Vysoká pevnost ve stříhu • Není potřebný čas na odvětrání • Vhodné pro podlahové vytápění • Teplota pro zpracování od 18 do 30 °C • Broušení nejdříve po 1 – 3 dnech

Barva

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Obast použití

Okrová.

Všeobecné požadavky pro podklad

Lepidlo weber.floor 4830 se používá pro lepení dřevěné dlažby RE, mozaikových parket, stojatých lamelových parket, dvou a vícevrstevných hotových parket a dřevěných podlah do délky lamel 120 cm, masivních parket a pro lepení laťových parket.

Podmínky pro zpracování

Na savých i nesavých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce/weber.floor 4010, 4031, 4095/, vrstvě síranu vápenatého, na tmelích a vyrovnávacích hmotách.

Náradí

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C (vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Čištění

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením B3 nebo B11..

Upozornění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Likvidace odpadů

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Možno aplikovat při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 8 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Fixace citlivá na mráz.

Popis zpracování

Postupujte podle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Aplikace

Lepidlo je nutno před použitím řádně promíchat a následně je pomocí vhodné ozubené špachtle rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Použití ozubenou stěrku B3 nebo B11 v závislosti na použitém druhu parket. Dřevěné parkety pokládejte do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte, aby se docílilo dokonalého smočení spodní strany parkety. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před pokládkou a po položení podlahoviny vypnuto. Následné práce na parketách mohou být prováděny teprve po dostatečném vytvrzení lepidla/broušení/ po 1 – 3 dnech.

Použití

Po promíchání pomocí stěrky s ozubením B3 nebo B11 nanášíme na podklad.

Spotřeba

Pro interiér.

Balení

Ozubení B3: cca 800 g/m².
Ozubení B11: cca 900 g/m².

Skladování

V 16 kg plastových vědrech, 33 ks – 528 kg/paleta.

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech