

Nejdůležitější vlastnosti

Barva

Disperzní lepidlo pro pokládání PVC, CV a textilních podlahovin s nízkým obsahem emisí a zápachu.
• Universální lepidlo pro pokládání podlahovin z PVC a CV a koberců • Doba odvětrání 10 – 15 min.

Šedá.

Složení

Na bázi disperzního pojiva a plniva.

Oblast použití

Lepidlo weber.floor UNI se používá pro lepení PVC, CV podlahovin a koberců.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C (vzduch), podklad 15 – 35 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka.

Pokládka podlahovin – zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí předepsané ozubené stěrky rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Pro hladké spodní strany podlahoviny je třeba použít ozubení A2, pro hrubé spodní plochy podlahoviny ozubení, B1. Podlahovinu pokládejte po dostatečné době odvětrání lepidla tj. po 10 – 15 min. do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte zevnitř ven, aby se docílilo dokonalého přilepení bez puchýřů. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahovinu je nutno po položení zaválcovat, tento postup musí být po 30 min. zopakován. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před a po pokládce podlahoviny vypnuto. Dokud není lepidlo úplně vytvrzené nestavte na novou podlahovinu žádné těžké předměty a ani je neposunujte. Před čištěním za mokra je nutná přestávka min. 24 hod. po položení.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením A2 nebo B1.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Aplikace

Po promíchání se pomocí stěrky s ozubením A2 a B1 nanáší na podklad a nech se 10 – 15 min. odvětrat.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 15 °C – 35 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Použití

Pro interiér.

Spotřeba

Ozubení A2: cca 350 g/m², B1: cca 460 g/m².

Balení

V 15 kg plastových vědrech, 44 ks – 660 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech chráněných vůči účinkům mrazu