

**Nejdůležitější vlastnosti:** zlepšuje přilnavost k přírodnímu kameni • upravuje porozitu kamene • jednoduchá aplikace  
• připravena k použití/heřdí se

<b>Definice výrobku</b>	Penetrační nátěr pro opravu kamenů. Používá se před nanášením reprofilační malty <b>webercitr repar</b> .	
<b>Složení</b>	Disperzní pojivo rozpuštěné ve vodě.	
<b>Barva</b>	Bílá tekutina.	
<b>Technické parametry</b>	Složky	polymery rozptýlené ve vodě a syntetická aditiva
	Vzhled	bílá tekutina
	Suchý extrakt (+105 °C)	21 %
	Hustota	1 050 kg/m <sup>3</sup>
	pH	8
<b>Požadavky na podklad</b>	Podklad určený k opravě musí být čistý, zbavený prachu a suchý. Povrch poškozených kamenů oškrábejte nebo vyčistěte. Kartáčem nebo stlačeným vzduchem odstraňte prach. Teplota pro použití: +5 °C až +30 °C. Aplikaci neprovádějte na zmrzlý nebo rozmrzající podklad nebo při očekávaných mrazech. Aplikaci neprovádějte na přímém slunci nebo za deště. <b>Upozornění:</b> Neaplikujte na podklad, který je vlhký nebo pod vodou.	
<b>Podmínky pro zpracování</b>	Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.	
<b>Pokyny pro zpracování</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>weberprim pierre</b> je připraven k použití. Opatrně zamíchejte a pak na části určené k opravě pravidelně nanášejte kartáčem nebo štětcem. Nepřetahujte ani nenechávejte stékat na obložení (pokud k tomu dojde, ihned opláchněte velkým množstvím vody).</li> <li>V závislosti na teplotě nechte schnout 1–1,5 hodiny, pak aplikujte <b>webercitr repar</b> (penetrace musí být na dotek suchá).</li> </ol>	
<b>Bezpečnost práce</b>	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.	
<b>Likvidace odpadů</b>	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. <b>Dodržením uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!</b>	
<b>Nářadí</b>	Štětec nebo plochá štětka, vědro.	
<b>Čištění</b>	Nádoby a nářadí se ihned po použití (ještě před zaschnutím) omyjí čistou vodou.	
<b>Použití</b>	Penetrace povrchu opravovaného kamene nebo spár mezi jednotlivými kameny.	
<b>Spotřeba</b>	200–300 g/m <sup>2</sup> v závislosti na nasákavosti a nerovnosti podkladu. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.	
<b>Balení</b>	Plastové vědro 4 kg (80 ks věder na paletě, tj. 320 kg).	
<b>Skladování</b>	12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech v teplotách +5 °C až +30 °C.	
<b>Upozornění</b>	Dodatečné přidávání plniva, pojiva a pigmentů přísad je zakázáno.	