

PENETRACE

Použití

Přípravek **weberkombi grund** zamezuje u sádrových podkladů pod omítkou rychlé dehydrataci ze sádrových omítek a přípravné sádry a tím zajišťuje běžný průběh zpracování. Zamezuje se příznakům vypálení.

Na sádrových omítkách Weber se vyrovnává rozdílná savost. Plochy ošetřené přípravkem **weberkombi grund** jsou vhodné pro nátěry, tapety a povrchovou úpravu umělou pryskyřicí v interiéru. Na dostatečně upraveném podkladu lze tapety odlepovat vodou bez poškození podkladu.

Spotřeba

cca 150 g/m²
vydatnost 10 kg = 70 m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu.

Balení

vědro 10 kg

Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřete a obsah spotřebujte do 3 měsíců.

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejzte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



Definice výrobku

Weberkombi grund je penetrační nátěr pod sádrové omítky weber. Je žlutě zabarvený, vodou ředitelný, na disperzní bázi.

Barva

Žlutá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být čistý, suchý, savý, nezmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota zdicích prvků nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Zpracování

Přípravek **weberkombi grund** se ředí podle savosti v poměru 1:2 až 1:5 vodou (vyšší savost = nižší poměr ředění). U penetračního nátěru sádrových omítek Weber je nutno zředit přípravek **weberkombi grund** v poměru 1:2 až 1:3. **Weberkombi grund** se aplikuje v rovnoměrné vrstvě štětkou, štětcem, rounovým válečkem nebo vhodným rozprašovacíím přístrojem. Přitom je třeba dbát na to, aby se penetrační nátěr zcela vsákl a aby na povrchu nezůstala lesklá vrstva. Penetrační nátěr musí být před další úpravou povrchu důkladně proschlý (cca 24 hod.). Vlhký penetrační nátěr snižuje účinnost přípravku. Nezpracovávejte přípravek **weberkombi grund** při teplotách nižších než +5°C.

Doba schnutí

cca 24 hod., podle povětrnostních podmínek

Nářadí

Rounový váleček, malířská štětka.

Čištění

Po použití přípravku **weberkombi grund** je třeba nástroje a přístroje okamžitě vyčistit vodou. Zatvrdlý přípravek **weberkombi grund** lze odstranit pouze mechanicky.



Č. výrobku

NPG CZ

Balení

10 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- pro ruční zpracování
- pro savé podklady