

weberpas silikon wood

Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě

Použití a definice výrobku

- ▶ Velmi jemnozrná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací.
- ▶ Omítka je určena k vytvoření imitace textury dřeva při provádění nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcí, modernizací a renovací.
- ▶ Možno použít i pro vytvoření hladkých ploch na fasádě v kombinaci s tenkovrstvou omítkou **weberpas silikon** zrnitosti 1,5 mm

Rady, tipy, upozornění

- ▶ K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr **weberpas podklad UNI**.
- ▶ Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- ▶ Omítku **weberpas silikon wood** nelze zpracovávat za nízkých teplot s použitím urychlovačel
- ▶ **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**

Spotřeba

- ▶ 2 až 2,5 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

weberpas podklad UNI
weberton lazur

Číslo výrobku

NPU 700
NFLA + č. odstínu



Nejdůležitější vlastnosti

- o velmi jemnozrná omítka pro vytváření imitace textury dřeva na fasádě
- o možno použít i pro vytvoření hladkých ploch na fasádě
- o vysoká vodoodpudivost



INTERIÉR
EXTERIÉR



Číslo výrobku

OP W

Balení
25 kg

Odstíny
vzorník
webercolorline

2013 a pozdější edice
Na vyžádání lze vytvořit individuální odstíny.

Odkazy

kompletní dokumentace



Služby

navrhni si fasádu



Video

provádění



Složení/technická data

Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo, vysoce hodnotné pigmenty, organické pojivo, silikonová disperze.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště vytvoření textury dřeva a napojování omítky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a **základní vrstva vnějšího tepelně izolačního systému (ETICS) weber therm elastik s minimální tloušťkou 5 mm.**

Aplikace

Omítka se nanáší na vyztvrý podklad upravený podkladním nátěrem **weberpas podklad UNI**. V prvním kroku se na připravený podklad nanese cca. 1 mm silná vrstva omítky **weberpas silikon wood**. Touto vrstvou se zajistí dokonalé vyrovnání a vyhlazení podkladu. Na zaschlou první, vyrovnávací vrstvu se nanese nerezovým hladítkem druhá, stejnoměrná vrstva omítky **weberpas silikon wood** v tloušťce cca 2 mm. Na nanesené vrstvě omítky se následně pomocí fládrovacího podvalku vytvoří textura dřeva. Po dokonalém zaschnutí se pomocí lazury **weberlazur** barevně zvýrazní kresba dřeva na omítce **weberpas silikon wood**.

Rovnost podkladu

Doporučuje se, aby podklad nevykazoval nerovnosti.

Podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr **weberpas podklad UNI** v odpovídajícím odstínu. Vyrábí se v 8 základních barevných odstínech. Podkladní nátěr se neředí.

Ředění

Omítka je připravena k přímému použití. V případě potřeby je možné omítku naředit přidáním malého množství čisté vody.

Nářadí

K nanášení nerezové hladítka, pro vytvoření textury imitace dřeva fládrovací podvalek, nerezová zednická lžička, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice **weberdesign**, nebo na vyžádání podle barevného vzorníku **weber color line** od roku 2013.

Balení

Ve 25 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a použijte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!