

Nejdůležitější vlastnosti: ruční i strojní nanášení **c** pro vnitřní i vnější prostředí **c** béžová barva **c** prodyšný **c** pro silné vrstvy **c** skladování až 12 měsíců

Definice výrobku	Vápenná jádrová omítka na fasády tam, kde je vyžadována silná vrstva omítky, nebo jako podhoz pod hydraulickou vápennou omítku webercal 148 na starých budovách z cihel, přírodního kamene s nosičem omítky apod.	
Použití	Používá se pro omítání tam, kde je třeba aplikovat omítky v silnější vrstvě a s vyšší pevností než jaké lze dosáhnout omítkami na bázi vzdušného vápna. Vhodná pro použití jako obětovaná omítka.	
Složení	Vzdušné vápno, hydraulické vápno NHL 5, přírodní písek. Zrnitost: 0–6 mm, aditiva zvyšující porovitost omítky.	
Technická data	Zrnitost	0–6 mm
	Přidržitost	0,1 MPa (EN 1015-12)
	Pevnost v tlaku	CS I
	Kapilární absorpce vody	W0 (EN 1015-18)
Upozornění	• Teplota použití +5 °C až +26 °C. • Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. • Přípravenou směs je třeba spotřebovat do dvou hodin. Aby se zabránilo rychlému vysychání, je třeba podklad dobře zvlhčit a lešení zakrýt. Vždy používejte zastřešení proti dešti. Vyhněte se aplikaci za silného větru či ostrého slunečního svitu nebo deště.	
Příprava podkladu	Podklad z cihel a přírodního kamene se opatří vápenným špricem vyrobeným z omítky webercal 109 smíchaným s vyšším podílem vody. Tloušťka vrstvy nepřesáhne 5 mm. Na dřevěné podklady (s nosičem omítky) se nanese první vrstva hydraulické vápenné omítky webercal 148 v takové tloušťce, aby rákosové rohože či kovové pletivo důkladně pokryla. Před zahájením nanášení hrubé vrstvy omítky podklad navlhčete. Použijte hadici s jemným rozprašovačem.	
Míchání	Míchávejte s vodou el. míchadlem po dobu 3–4 minut nebo ve spádové míchačce po dobu 7–10 minut.	
Typ podkladu	Minerální – savý podklad • Omítka. • Cihla. • Přírodní kámen.	
Zpracování	Omítka se aplikuje obvykle následující den po nanesení podhozu. Omítku nahazujte zednickou lžící, nebo aplikujte pomocí vhodného omítacího stroje (např. Uelzener, PFT, M-Tec, šnek + mantl UE8, hadice průměr 35 mm, míchací hřídel Super a pistole s maltovou dýzou 17–20 mm). Požadované tloušťky omítky se dosáhne nanesením jednotlivých vrstev o tloušťce maximálně 18 mm na jednu vrstvu. Každou vrstvu stlačíme hladítkem a stáhneme latí. Pro optimální přilnavost následné povrchové omítky je třeba webercal 159 zdrsnit pomocí hladítka s hřeby nebo mřížkovým škrabákem. Přípravenou směs je třeba spotřebovat do dvou hodin. Nanášení krycích vrstev: Následné krycí vrstvy, štuk, ušlechtilé omítky, stěrky až po min. 3 dnech. Aplikovanou vrstvu omítky udržujte vlhkou po dobu nejméně 3 dnů. Použijte hadici s jemným rozprašovačem. Poznámka: při strojní aplikaci je nutné maltovou hadici vždy prolít vápenným mlékem, ještě před zahájením omítání.	
Spotřeba	Omítky: cca 20 kg/m ² (10 mm)	
	Vody: cca 4 l / 20kg pytel	
	Vydatnost cca 12 l / 20kg pytel	
Balení	Papírové pytle 20 kg.	

Nářadí	Míchačka nebo el. míchadlo, zednická lžíce, ocelové hladítko, vědro na vodu, stahovací lať, vodící a rohové lišty.
Barva	Přírodně běžová.
Skladování	Při skladování v interiéru, v originálně uzavřeném obalu a chráněný před povětrnostními vlivy, lze materiál skladovat až 12 měsíců.
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!