

webermix T

suchá maltová směs pro tenkovrstvé lepení
zdíva z broušených cihel



Č. výrobku
MC 903

Balení

Ve 25 kg papírových
obalech,
42 ks – 1050 kg/
paleta.

Barva

Přírodní šedá



OBLAST
POUŽITÍ



RUČNÍ
ZPRACOVÁNÍ



TLOUŠŤKA
VRSTVY

Nejdůležitější vlastnosti

- Pro tenkovrstvé lepení broušených cihel
- Nanášení aplikačním válečkem nebo moltoprenovým válečkem s hráškovým děrováním
- Pro keramické zdivo
- Pevnost v tlaku 10 MPa

Použití a definice výrobku

- Pro tenkovrstvé lepení broušených cihel.
- Zdicí tmel tenkovrstvý, malta na tenkou spáru pro zdění konstrukcí z broušených keramických cihel.

Technické vlastnosti

Obj. hmotnost 1 450 kg/m³
Max. velikost zrna 0,5 mm
Doba zpracování 8 minut



Složení

- Hmoty na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad

- Při zdění je nutné udržovat povrch cihel – čistý, bez prachu a jiných nesoudržných částic. Práce se nesmí provádět pod teplotu ovzduší i podkladu +5 °C.

Nářadí

- Vrtačka, míchadlo do vrtačky, vědro, zednická lžice, aplikační váleček pro tenkovrstvý tmel, fanka.

Čištění

- Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Spotřeba

- 2 kg/1 mm/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Záměsová voda

- 9,2 l/25 kg pytel; 0,37 l/1 kg

Skladování

- 12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
- Zimní varianta 6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

- Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.

- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**


Aplikace

- 1 Do čisté, přiměřeně velké plastové nádoby se nejdříve nadávkuje čistá voda – cca 9,2 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání el. míchadlem se vsypává suchá směs.
- 2 Hmota se míchá cca 5 minut. Takto namíchanou směs necháme 5 minut odležet, následně opětovně promícháme a můžeme používat. Pokud nám malta postupně houstne, opětovným promícháním el. míchadlem, bez přidání vody získá zpět svou původní elasticitu. Pokud by bylo nutné zvýšení podílu vody v již namíchané maltě (např. v horkém počasí), vodu přiléváme pomalu a opatrně, tak aby na konci míchacího cyklu byla malta požadované konzistence.
- 3 Nanášení malty se provádí nerezovým válcem na žebra cihel nebo moltoprenovým válečkem s hráškovým děrováním. Jeho velikost musí odpovídat šířce vyzdívané konstrukce. Do násypky válce umístíme namíchanou maltu.
- 4 Válec položíme na zdivo. Válcem po zdivu pomalu couváme a při tomto pohybu je zdící tmel automaticky nanášen pouze na povrch jednotlivých voštin. Tloušťku nanášené vrstvy regulujeme „distanční lištou“ – resp. jejím posunem směrem nahoru nebo dolů.
- 5 Nanášíme vrstvu pouze na žebra broušené cihly. Tloušťka nanášené vrstvy musí být 1 mm. Nanášení tenkovrstvého tmele je možné též „máčením“ ložné plochy cihly do tmele. Cihla se ložnou plochou ponoří do tenkovrstvého tmele max. 5 mm.

Posun nebo korekce cihel po jejich usazení do maltového lože z tenkovrstvého tmele je zakázána!



1



2



3



4



5

CE parametry

	Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
	MVC 675 019/2015
	15 obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro vnitřní a venkovní použití
	EN 998-1
Harmonizovaná technická specifikace	
Pevnost v tlaku	Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku (tab. hod.)	0,3 N/mm ²
Obsah chloridů max.	< 0,1% hm.
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	0,32 kg/min ² m ^{0,5}
Propustnost vodních par (tab. hodnota)	μ 15/20
Tepelná vodivost λ_{10, dry} (tab. hod., P=50 %)	Wc 0
Smyk za ohybu	μ = 5/20 (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 722452)	15 cyklů