



Baumit SpeedTop

Urychlovač doby zrání

Benefity

- Teploty zpracování +1°C až +15°C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování



Výrobek

Přísada do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop.

Složení

Voda, organické látky, amoniak.

Vlastnosti

Přísada zkracující dobu potřebnou pro zasychání omítky (tvorbu filmu z pojiva) při zpracování za vyšší vlhkosti vzduchu, nižších teplot, příp. mlhy.

Při správném použití a dávkování Baumit Speed Top se urychluje nárůst pevnosti, a to obvykle během 4-6 hodin (v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti). Během této doby nesmí hmota zmrznout.

Použití

Přísada pro zpracování Baumit SilikonTop nebo Baumit GranoporTop při teplotách v rozmezí $\geq +1^\circ\text{C}$ a $\leq +15^\circ\text{C}$ a relativní vlhkosti vzduchu $\leq 95\%$ (jiné teplotně vlhkostní podmínky mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti výrobku). Určeno pro přímé dávkování na stavbě.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1 kg/dm ³
Barva:	bezbarvá
Hodnota pH:	11 - 12
Varianta(y)	
balení 250 ml	
Spotřeba	1 kartuše/25kg kbelík

Způsob dodání

Plastová láhev 250 ml (24 kartuší/karton; 60 kantonů/pal.)

Skladování

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 18 měsíců.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být dostatečně únosný, čistý, suchý, nezmrzlý, zbavený prachu, uvolňujících se částic a solných výkvětů. Nesmí být vodoodpudivý. Teplota podkladu nesmí klesnout pod + 1 °C.

Zpracování Obsah balení Baumit **SpeedTop** bezprostředně před zpracováním omítky důkladně vmíchat pomaluběžným elektrickým mísidlem do 25 kg balení omítky Baumit SilikonTop nebo Baumit GranoporTop (1 kbelík). Baumit **SpeedTop** dávkovat do kbelíku výhradně jen před zpracováním výrobku (vyhýbat se zbytečným prostojeům). Ke zpracování připravit pouze jen tolik balení s přísadou, kolik lze zpracovat do cca 1,5 hodiny. Po uplynutí této doby materiál v kbelíku tuhne a stává se nezpracovatelným. Již tuhnoucí materiál znovu nepromíchávat. Při zpracování musí být okolní teplota vzduchu, materiálu i podkladu v rozmezí $\geq +1\text{ °C}$ a $\leq +15\text{ °C}$ a relativní vzdušná vlhkost $\leq 95\%$. Při dodržení předepsaného způsobu použití nanesená omítka zasychá za cca 4-6 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) natolik, že je odolná dešti a následnému stečení omítky z povrchu fasády. V této fázi vysychání však není omítka odolná před účinky mrazu, intenzivního deště anebo kondenzace vodní páry. Doporučuje se fasádu odpovídajícím způsobem chránit, např. fasádními sítěmi.

Upozornění a všeobecné pokyny Baumit **SpeedTop** je určen pro ochranu před neočekávanými změnami klimatických podmínek. Lze-li při zpracování předvídat pokles teplot pod bod mrazu, intenzivní dešť, kondenzaci anebo mlhu, je nutné práce odložit nebo přijmout vhodná ochranná opatření. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +1 °C. Přísada Baumit **SpeedTop** může mírně ovlivnit odstín omítky a její konzistenci. Dbejte proto na přesné dávkování. V pohledově ucelené ploše nenavazujte na části plochy s omítkou bez přísady. Používat výhradně v rozsahu teplot $\geq +1\text{ °C}$ a $\leq 15\text{ °C}$ a relativní vzdušné vlhkosti $\leq 95\%$. Při teplotách vyšších než +15 °C se doba zpracovatelnosti omítky výrazně zkracuje. Přidáním většího množství přísady Baumit **SpeedTop** než je předepsané nelze více snížit stanovenou teplotní hranici použitelnosti.

Bezpečnostní opatření:

Okolní plochy a konstrukce, především sklo, keramiku, klinkery, přírodní kámen, kovy a nátěr musí být chráněné před eventuálními odstřiky a použité nářadí je třeba ihned omýt vodou. Nečekat na zaschnutí a zatvrdnutí.

Použité nářadí je třeba ihned omýt vodou.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.