



Baumit SperrGrund/Uzavírací základ

Uzavírací základní nátěr

Benefity

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů



Výrobek

Průmyslově vyráběný, speciální základní nátěr, bílé barvy k použití v interiéru i exteriéru.

Složení

Organická pojiva, voda, přísady.

Vlastnosti

Brání průniku skvrn a nečistot z podkladu (např. ligninových skvrn ze sádkokartonu, skvrn nikotinových anebo z vodných výluhů atp.).

Použití

Základní nátěr pro exteriér i interiéru k zamezení nežádoucích látek prostupujících z podkladu, např. ze sádkokartonu, omítek anebo dřevotřískových desek, před následným nanášením stěrkových hmot, tenkovrstvých omítek anebo nátěrových hmot Baumit.

Při aplikaci není nutné používat další jiný penetrační nátěr.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	cca 1.2 kg/dm ³
Barva:	bílá
Hodnota pH:	cca 7

Varianta(y)	kbelík 14 l
Vydatnost	cca 35 m ² /kbelík při 2 nátěrech
Spotřeba	cca 0.4 l/m ² při 2 nátěrech

Způsob dodání

kbelík 14 l, 1 pal = 32 kbelíků = 448 l

Skladování

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, bez mrazu, prachu, solných výkvětů, soudržný, bez uvolňujících se částic, nesmí být vodoodpudivý.

Vhodný na:

- sádkartonové desky
- sádrovláknité desky
- sádrové prvky
- omítky
- dřevo
- stěrkové hmoty

Nevhodný na:

- umělé hmoty
- lakové, olejové, křehké nátěry

Příprava podkladu

Křídující příp. silně pískující povrchy, taktéž sintrové povlaky:

Mechanicky odstranit.

Znečištění anebo biotické napadení ploch:

Mechanicky odstranit, příp. horkou párou

Použitím speciálních prostředků (např. Baumit FungoFluid)

Nesoudržné, zvětralé minerální nátěry:

Mechanicky odstranit.

Výkvěty:

Mechanicky odstranit, vhodně sanovat.

Plochy poškozené nebo popraskané plochy:

Opravit přestěrkováním vhodnou stěrkou.

Zpracování

Podklad musí být soudržný a suchý. Baumit SperrGrund důkladně promíchat.

Lze ředit přidáním max. 5 % vody.

Uzavírací základ Baumit SperrGrund nanést celoplošně ve dvou vrstvách tak, aby se vytvořil uzavírací film.

Druhou vrstvu nátěru lze nanášet po vyschnutí první vrstvy nátěru (cca 1–2 hodiny). Potom obě vrstvy ponechat vyschnout min. 12 hodin.

Baumit SperrGrund lze nanášet válečkem, štětkou nebo stříkat.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem, např. pomocí fasádních sítí.

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání.

Bezpečnostní opatření:

Okolí natírané plochy, především sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky a kovy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.