

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady



Benefity

- **Vytvoření vysoké adheze**
- **Dokonalé spojení jednotlivých vrstev**
- **Široká oblast použití**

Výrobek

Jednosložkový, žlutě pigmentovaný základní nátěr, bez obsahů rozpouštědel, na bázi speciální disperze, s obsahem křemičitého písku pro zvýšení účinnosti. Určený k okamžitému použití. Zejména vhodný pro slabě nasákavé a nenasákavé podklady stěn a podlah v exteriéru a interiéru.

Složení

Speciální disperze syntetických pryskyřic, křemičitý písek a pigmenty, voda, přísady.

Vlastnosti

Vysoce pevný spoj hladkých podkladů s omezenou nasákavostí s následně nanášenými vrstvami Baumit, např. omítkami, samonivelačními anebo stěrkovými hmotami Baumit. Odolný zpětnému ztekucování, vytváří jemně drsný, nekluzný povrch, zrychleně zasychající. Chemickou reakcí obsaženého pojiva se dosahuje vysoce pevného spoje již během následných 48 hodin po aplikaci. Vzhledem ke žlutému zbarvení snadná kontrola provedení.

Použití

V exteriéru a interiéru jako kontaktní můstek pro nasákavé i nenasákavé podklady, také pro původní podklady při renovacích staveb.
V interiéru rovněž na hladké povrchy betonových stěn s nízkou nasákavostí, jako kontaktní můstek pod strojově nanášené vápenné, vápenocementové omítky Baumit (např. KlimaMPI, MPI 25) a pro sádrou pojené omítky Baumit (např. Ratio 20, Ratio Slim, Ratio Power, Ratio Glatt L, Ratio Glatt LS). Vhodný také jako základní nátěr před lepením fasádních desek pomocí Baumit SupraFix, anebo jako kontaktní můstek pro samonivelační a vyrovnávací hmoty a pro lepidla na obklady a dlažby.
Na nenasákavé podklady se nanáší neředěný. Na potěry a stěrky na bázi síranu vápenatého se nátěr rovněž neředí. Na silně savé podlahové (vodorovné) podklady lze nátěr zředit v poměru max. 1:1 vodou. Naředěný koncentrát je vždy nutné prověřit v rámci dostatečné přilnavosti k podkladu a jeho nenasákavosti vzhledem k nanesení dalších vrstev. Na podkladu se nesmí vytvářet kaluže.

Technické údaje

Produkt	
Hustota:	1.5 g/cm³
Barva:	žlutá
Hodnota pH:	cca 8.5
Obsah VOC:	< 60 µg/m3 EMICODE EC 1 PLUS

Varianta(y)	**balení 1 kg**	**balení 5 kg**	**balení 20 kg**
Vydatnost	cca 5 m²/kbelík	cca 25 m²/kbelík	cca 100 m²/kbelík
Spotřeba	cca 0.2 kg/m² dle podkladu	cca 0.2 kg/m² dle podkladu	cca 0.2 kg/m² dle podkladu

Doba schnutí: cca 30 min. v závislosti na nasákavosti podkladu a při teplotě +20 °C a rel vlhkosti vzduchu do 65 %

Baumit, spol. s r.o.
CZ-250 01 Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz



Způsob dodání

1 kg kbelík, 10 kbelíků/ karton = 10 kg
5 kg kbelík, 64 kbelíků/ pal. = 320 kg
20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg

Skladování

V suchu, chladnu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném originálním balení 12 měsíců.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku , který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, pevný, soudržný, bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, bez prachu anebo mastnoty či výkvětů solí. Při přebrušování podkladu odstranit prach z jeho povrchu. Každý podklad nejdříve individuálně posoudit (zkouška savosti podkladu, přilnavosti nátěru). Na podkladech se zbytky starých lepidel a stěrek vždy proveďte zkoušku přilnavosti. V případě rizika poškozování vlhkostí kombinovat s vhodnou hydroizolační vrstvou.
Vhodné podklady: cementem nebo sádrou pojené stavební podklady, příp. i desky na bázi dřeva
Podmíněně vhodné podklady: kovové podklady (podrobnosti viz odstavec o zpracování).

Příprava podkladu

- Křídující, příp. pískující vrstvy mechanicky odstranit
- Znečištěné plochy důkladně očistit anebo důkladně odstranit
- Podklad zamést a vysát

Nesoudržné vrstvy beze zbytků odstranit

Zpracování

Baumit SuperPrimer před použitím důkladně zamíchat pomaluběžným elektrickým míchadlem (nutné promíchat usazený křemenný písek). Nepřimíchávat žádné další materiály. Nanášet štětkou nebo válečkem rovnoměrně v celé ploše. Následné vrstvy lze nanášet až když je nátěr suchý a nelepivý, dle klimatických podmínek nejdříve po cca 30 minutách. Za nízkých teplot anebo zvýšené vlhkosti se doba zasychání prodlužuje.
Při použití jako kontaktní můstek na beton před nanesením vápenných a vápenocementových omítek: Chemická reakce potřebná k zajištění pevnosti spoje betonu s omítkou proběhne do 48 hodin po aplikaci Baumit SuperPrimer! V případě, že v této době (do 48 hodin) nebylo provedeno omítnutí, je potom nutné podklad upravit vhodnou lepicí stěrkou, např. Baumit StarContact, nanesenou vodorovně orientovanými zuby hladítka. Stěrku nevyhlazovat. Omítku lze pak nanášet po dostatečném zatuhnutí lepicí stěrky (za cca 2-3 hodiny).
Upozornění k aplikaci na kovové podklady:
Použití jako kontaktní můstek na kovové podklady (např. galvanická ocel, nerezová ocel, hliníkové povlaky) před lepením tepelněizolačních desek je možné jen v případě malých a jen dílčích ploch při splnění následujících požadavků:

- podklad musí být dostatečně tvarově stabilní
- nesmí obsahovat vrstvy snižující přilnavost (např. práškové povlaky)
- musí být očištěn a odmaštěn

Použití na kovových podkladech větších rozměrů je nepřípustné.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Vyšší vzdušná vlhkost a nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit. Oči a pokožku, taktéž okolní plochy chránit před případnými odstřiky, především např. povrchy ze skla, keramiky, kovů, klinkry, přírodní kámen anebo nátěry. Nečekat na zaschnutí, případné odstřiky, nástroje a nářadí bezprostředně důkladně očistit dostatečným množstvím vody. Již zaschlou hmotu lze rozpouštět acetonem, ethylacetátem (pozor na bezpečnostní opatření).

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.

Baumit, spol. s r.o.
CZ-250 01 Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz