

tab. 9 Kvalitativní třída materiálu fólii lehkého typu pro pokládku nad vzduchovou mezerou

Tab. 9 - Vlastnosti třídy nadstřešních folií pro použití nad vzduchovou mezerou

Kvalitativní třída podstřešních folií pro pokládku nad vzduchovou mezerou

Fólie lehké pro pokládku nad vzduchovou mezerou (zavěšené na krokvě)

Zkouška	Třída A (USB-A)		Třída B (USB-B)	
	E		E	
Stanovení reakce na oheň ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.2				
Stanovení odolnosti proti pronikání vody ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.3	W1		W2	
- před umělelým stárnutím				
- po umělelém stárnutí	W1		W2	
Stanovení tahových vlastností ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.6				
- před umělelým stárnutím, podélně	≥ 200N/50 mm		≥ 120N/50 mm	
- před umělelým stárnutím, příčně	≥ 150N/50 mm		≥ 110N/50 mm	
- po umělelém stárnutí, podélně	≥ 65% ¹⁾		≥ 65% ¹⁾	
- po umělelém stárnutí, příčně	≥ 65% ¹⁾		≥ 65% ¹⁾	
Těžnost ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.6				
- před umělelým stárnutím, podélně	deklaruje výrobce		deklaruje výrobce	
- před umělelým stárnutím, příčně	deklaruje výrobce		deklaruje výrobce	
- po umělelém stárnutí, podélně	≥ 65% ¹⁾		≥ 65% ¹⁾	
- po umělelém stárnutí, příčně	≥ 65% ¹⁾		≥ 65% ¹⁾	
Odolnost proti protrhávání (dírk hřebíků) ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.7				
- před umělelým stárnutím	deklaruje výrobce		deklaruje výrobce	
- po umělelém stárnutí	deklaruje výrobce		deklaruje výrobce	
Stanovení ohnivosti za nízkých teplot ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.2	≤ - 20°C		≤ - 20°C	
Teplotní odolnost				
- min. teplota	deklaruje výrobce		deklaruje výrobce	
Zkouška Stanovení ohnivosti za nízkých teplot ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.9				
- max. teplota	deklaruje výrobce		deklaruje výrobce	
Zkouška Stanovení odolnosti proti umělelmu stárnutí ČSN EN 13859-1 odst. 5.2.10, max. teplotu deklaruje výrobce				
Rozměrová sálost ČSN EN 1107-2 (v obou směrech)	smíšená max. 2%		smíšená max. 2%	
Odolnost proti intenzivnímu dešti	ano ²⁾		-	
Zvýšená odolnost proti umělelmu stárnutí	ano ³⁾		-	
Použitelnost materiálu pro provizorní zakrytí	ano ⁴⁾ / ne		Ne	
Nabídka příslušenství (těsnící pásky, těsnící pěny apod.) k usnění přechů, spoju a perforací způsobených hřebíkem	ano / ne		Ne	

Zařízení podstřešních folií JUTA a.s.

JUTADACH 416
JUTADACH 136
JUTADACH 180
JTD MONOLITIC PROFI
JUTADACH MASTER
JUTADACH SUPER
JTD THERMOISOL
JUTAPRO

JUTADACH 95

- 1) z požátek hodiny;
- 2) odolnost proti intenzivnímu děsí, prokazuje výrobce na základě výsledků zkoušky Odolnosti proti intenzivnímu děsí - TU Berlín
- 3) odolnost odolnosti proti umělému stárnutí prokazuje výrobce zvýšenou lepičnou na 80°C při zkoušce Vystavení tepla (horku) dle ČSN EN 3359-1 odst. C.5.2
- 4) výrobce potvrzuje vhodnost pro provizorní zakrytí a dává maximální přípustnou dobu expozice před zakrytím krytinou
- 5) výrobce uvádí vhodné výrobky

c) výkresy tvaru výrobku a výrobky

Technické poradenství:
rypl@juta.cz, tel.: 602 194 045
pogran@juta.cz, tel.: 0905 421 107

Přednosti a možnosti použití podstřešních membrán (DHV) JUTA a.s.

	JUTADACH 95 JUTADACH 95 2AP	JUTADACH 115 JUTADACH 115 2AP	JUTADACH 135 JUTADACH 135 2AP	JUTADACH MASTER 2AP	JUTADACH SUPER 2AP	JUTADACH MONOLITIC PROFI	JUTADACH THERMOISOL 2AP	JUTATOP 2AP	JUTATOP 3R HTR 2AP
rozteče krokví v ose max. 100 cm (max. 2. větrová a 3. sněhová oblast)	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozteče krokví v ose max. 120 cm	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozteče krokví v ose max. 140 cm	ne	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ano
použití ve styku se spádovými krokvení/vazníky a/nebo ve styku s měkkou tepelnou izolací	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
použití na celoplošném bednění a/nebo na tuhé tepelné izolaci (např. PIR/PUR desky)	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
odolnost proti intenzivnímu dešti (se slepením přesahů a podtěsněním kontralatí)	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
zvýšená odolnost vůči splachu chemické impregnace dřeva umístěného nad membránou (běžného typu)	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
možnost použití pro min. možný sklon 17° (s odpovídajícím způsobem aplikace)	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost použití pro min. možný sklon 10° (s odpovídajícím způsobem aplikace)	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano	ano
možnost použití pro min. možný sklon 5° (s odpovídajícím způsobem aplikace)	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano
Odpovídá třídě kvality (dle požadavků ZVDH a Pravidel)	USB-B	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A
		UDB-B	UDB-B	UDB-A	UDB-A	UDB-A	UDB-A	UDB-A	UDB-A
možnost použití v třídě těsnosti DHV 6 a DHV 5	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost použití v třídě těsnosti DHV 4	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost použití v třídě těsnosti DHV 3	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
možnost použití v třídě těsnosti DHV 2	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano
vysoká tepelná odolnost	+80°C	+80°C	+80°C	+80°C	+90°C	+100°C	+100°C	+100°C	+120°C
třída reakce na oheň dle EN 13501 (EN 13859-1)	E	E	E	E	E	B	E	B	B

Pozn.: výše uvedené souvislosti nejsou montážním návodem, nenahrazují Aplikační manuál JUTA a.s. ani projektovou dokumentaci. Aktualizace 01/2021.

www.juta.cz