



# Baumit Ceramic F

## Flexibilní spárovací hmota pro tloušťky 6 až 20 mm



- Pro nasákavé i nenasákavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběná suchá cementová spárovací malta.
<b>Složení</b>	Cement, písek, organické pojivo pigmenty, přísady zlepšující zpracovatelnost a přídržnost.
<b>Vlastnosti</b>	Minerální, vysoce flexibilní, hydraulicky tuhnoucí, paropropustná, s vysokou pevností a boční přídržností, s optimální zádrží vody, odolná vodě, mrazu a dalším povětrnostním vlivům. Velmi snadno zpracovatelná.
<b>Použití</b>	Vysoce flexibilní cementová malta k dodatečnému přímému spárování jednotlivých spár nasákavých i nenasákavých keramických obkladů a pásků, pohledového zdiva (cihelného, z klinkerů, vápenopískových cihel, betonových tvárnic). Pro tloušťkou spáry 6-20 mm. Pro plochy silně povětrnostně namáhané, též do oblastí soklů. Také pro vysoce agresivní prostředí definované dle ČSN EN 998-2, příloha B.
<b>Technické údaje</b>	Barva: 9 barevných odstínů Klasifikace: G dle EN 998-2 Reakce na oheň: A1 Pevnost v tlaku po 28 dnech: M10 Absorpce vody: $\leq 0.4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ Barevné odstíny: Ceramic F/S

Zrnitost	
Spotřeba	cca 5 - 7.5 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na typu a velikosti formátu obkladových prvků a šířce spáry
Potřeba vody	cca 2.5 - 3 l/25 kg pytel

<b>Počáteční pevnost ve smyku:</b>	> 0,10 N/mm <sup>2</sup> dle EN 1052-3, postup B
<b>Součinitel tepelné vodivosti <math>\lambda_{10, \text{dry}}</math>:</b> (tabulková hodnota dle EN 1745)	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (pro P = 50 %) $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (pro P = 90%)
<b>Koeficient propustnosti vodní páry <math>\mu</math>:</b>	15/35 (tabulková hodnota)
<b>Obsah chloridů:</b>	$\leq 0,1 \%$

<b>Doba zpracovatelnosti:</b>	cca 1 hodina
<b>Šířka spáry:</b>	6-20 mm
<b>Minimální hloubka spáry:</b>	5 mm
<b>Minimální šířka spáry:</b>	6 mm
<b>Vydatnost:</b>	cca 15 l čerstvé malty/ 25 kg pytel

**Způsob dodání** 25 kg pytel, 42 pytlů/pal. 1050 kg

<b>Skladování</b>	V suchu, na dřevěném roštu, v uzavřeném originálním balení 12 měsíců.
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> , anebo na vyžádání u výrobce.
<b>Podklad</b>	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, čistý, soudržný, pevný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný a nasákový, povrch nesmí být vodoodpudivý. Silně savé podklady předem navlhčit. Spáry líčového zdiva musí být hluboké nejméně 8 mm. Doporučené nářadí: Pomaluběžné elektrické mísidlo, zednická lžice, spárovací pistole, ocelová spárovačka, kbelík na vodu.
<b>Zpracování</b>	Baumit Ceramic F se pomaluběžným mísidlem zamíchá s předepsaným množstvím záměsové vody do hladké hmoty bez žmolků a hrudek. Použití různého množství záměsové vody může být příčinou barevných odchylek. Nepřimíchávat žádné další materiály, např. nemrzoucí přísady.  Čerstvě namíchanou hmotu vtlačit do spáry v rámci 2 postupných krocích (metodou čerstvé do čerstvého) a sjednotit do úrovně povrchu spár. Spáry musí být zcela vyplněny. Po dostatečném zатуhnutí povrch vyhladit. Jednotnou barevnost spáry v ploše lze zajistit pouze výrobkem shodné šarže.
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C ani být vyšší jak +30 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje provedenou aplikaci chránit vhodným způsobem. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty prodlužují tuhnutí, vysoké teploty nepříznivě urychlují tuhnutí a tvrdnutí a mohou být příčinou nežádoucích změn vlastností výrobku. Čerstvě provedené spáry chránit před zrychleným vysycháním a jinými škodlivými vlivy po dobu nejméně 2 dnů. Dodržovat rovnoměrné dávkování záměsové vody. Požadované množství spárovací hmoty pro jeden objekt musí být objednáno v rámci jedné objednávky. Mírné barevné odchylky různých výrobních šarží jsou přípustné, souvisí se surovinovými zdroji příslušných výrobních závodů. U cementově šedého odstínu může vzniknout odchylka v důsledku barevnosti cementu použitého konkrétním výrobním závodem. V důsledku podmínek zpracování mohou nastat barevné odchylky související s proměnlivostí počasí, nerovnoměrnou rychlostí vysychání, konzistencí namíchané hmoty a způsobu čištění provedených spár. Nepřimíchávat žádné další materiály, nezpracovávat již tuhnoucí hmotu. Dodržovat platné normy, zpracovatelské směrnice, technický list výrobku.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.