



## VNITŘNÍ NÁTĚR

### Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

### Složení

Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickými pojivy a vápencovým plnivem.

### Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice **weber color line** v sytosti C, D, E.

### Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý bez mastnot, prachu a nesoudržných vrstev. Renovované podklady musí mít v celé ploše stejnou strukturu a savost. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci a schnutí klesnout pod +8 °C.

### Ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

### Pokyny pro zpracování

Nátěr se nanáší dle potřeby a kvality podkladu minimálně ve 2 vrstvách. První vrstva se provádí nátěrem ředěným do 20% čistou vodou. Druhá a případně další vrstvy se ředí do 10% čistou vodou. Lze použít i neředěný. Nátěr lze nanášet malířskou štětkou, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

Interval mezi jednotlivými nátěry je minimálně 2-4 hodiny, vždy po dokonalém proschnutí předchozí vrstvy.

### Použitá nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkacím vč. Airless.

### Čištění

Použitá nářadí se bezprostředně po použití očistí čistou vodou. Všechny okolní plochy chráňte před ušpiněním, případně ihned očistěte čistou vodou.

Č. výrobku NVP  
Balení 5 kg; 15 kg;  
25 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- vysoká bělost
- výborná kryvost
- velmi prodyšný
- otěruvzdorný
- matný vzhled
- snadno tónovatelný

### Použití

Interiérový nátěr s organickým pojivem na vyztřelých minerálních podkladech, případně starší pevné nátěry a sádkokartonky. Nátěr je snadno tónovatelný, otěruvzdorný a s matným vzhledem.

### Vydatnost

6–12 m<sup>2</sup> z 1 kg nátěru v jedné vrstvě.

Uvedená hodnota je orientační a může se odlišovat dle ředění, druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

V 5, 15 a 25 kg PE obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem. V případě otevření balení již nelze tuto skladovatelnost garantovat.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Nátěr nelze doobjednávat na dřívě vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15–25 °C. Vhodné ředění, spotřeba, vhodnost nářadí použitého k realizaci a barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

### Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

